

# UAB "Starpakas"

Kalvarijos g.38, Kaunas

Tel. +370 37 373322

Faksas +370 37 473791

El. p. [info@starpakas.com](mailto:info@starpakas.com) [www.starpakas.com](http://www.starpakas.com)

Kaunas, 11.11.2013

## Techninė specifikacija

# eko-stretch®

Produktas : Rankinė plėvelė „eko-stretch”

|        |                   |      |
|--------|-------------------|------|
| Storis | µm                | 15   |
| Plotis | mm                | 500  |
| Ilgis  | m                 | 300  |
| Tankis | g/cm <sup>3</sup> | 0,92 |

| Parametrai                        | Mato vnt. | X   | Vertė | Standartas    |
|-----------------------------------|-----------|-----|-------|---------------|
| Skaidrumas                        | %         |     | 98    |               |
| Šviesos nepralaidumas             | %         |     | 0,1   |               |
| Išilginis pailgėjimas             | %         |     | 60    | ISO 527       |
| Skersinis pailgėjimas             | %         |     | 25    | ISO 527       |
| Staigus išilginis įtempimas       | MPA       |     | 127   | ISO 527       |
| Staigus skersinis įtempimas       | MPA       |     | 41    | ISO 527       |
| Tamprumas                         | MPA       |     | 203   | ISO 527       |
| Atsparumas                        | N         |     | 1,87  | ISO 7765      |
| Išilginis atsparumas plyšimui     | N         |     | 65    | ISO 6383      |
| Skersinis atsparumas plyšimui     | N         |     | 535   | ISO 6383      |
| Reikalinga jėga iki pailgėjimo    | N/15mm    | 25% | 1,8   | Pbw/DOJ/03.02 |
| Reikalinga jėga iki pailgėjimo    | N/15mm    | 50% | 3,17  | Pbw/DOJ/03.02 |
| Ištemptos plėvelės grįžimas iki X | %         | 25  | 75    | Pbw/DOJ/03.08 |
| Ištemptos plėvelės grįžimas iki X | %         | 50  | 56    | Pbw/DOJ/03.08 |
| Plėvelės triukšmingumas           | dB        |     | 63    |               |